

LEISTUNGSERKLÄRUNG und CE-Konformitätskennzeichnung

(gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Betriebsstätte Halámký

Komgruppe	LBM SAP Code	CE Bezeichnung seit Jahr:	Harmonisierte technische Spezifikation
0/8 (B)	MP SNOO H	04	1
0/8 (C8)	MP MS06 H	04	1

2 Bauprodukt: natürliches, gebrochenes Abbaugestein

3 Verwendungszweck(e):

1 Betonvorbereitung für Hochbauten, Straßen und andere Ingenieurbauwerke

4 Hersteller: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Břiza, Česká republika, IČ: 27994929

5 Bevollmächtigter: ---

6 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

7 Harmonisierte Norm:

1 EN 12620:2002+A1:2008 - Gestein für Beton

2 EN 13139:2002 - Gestein für Mörtel

3 EN 13043:2002 - Gestein für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

4 EN 13242:2002+A1:2007 - Gestein für ungebundene und gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

Notifizierte Stelle(n): Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; Abteilung O200 – České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice; hat die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit vorgenommen und folgendes ausgestellt: č. 1020 – CPR – 020019588 vom 1. August 2014

8 Europäisches Bewertungsdokument: nicht ausgestellt

9 Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungserklärung und Bezeichnung CE - siehe Tabelle

Wesentliche Merkmale	Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation 1 EN 12620:2002+A1:2008 2 EN 13139:2002 3 EN 13043:2002 4 EN 13242:2002+A1:2007
	0/8 (B)	0/8 (C8)				
Kornform, -große und -rohdichte						
Kornzusammensetzung	G_{NG90}	G_{NG90}				1
						2
						3
						4
Kornform von GG	NPD	NPD				1, 2, 3, 4
Kornrohdichte (Mg/m ³)	2,560	2,580				1, 2, 3, 4
Wasseraufnahme (%)	$WA_{24} = 0,9$	$WA_{24} = 0,9$				1, 2 4
Reinheit						
Muschelschalengehalt GG	NPD	NPD				1, 2
Gehalt an Feinanteilen	f_3	f_{30}				1, 3, 4
						2
Qualität der Feinanteilen	Bestanden SE = 90	NPD				
Widerstand gegen Zertrümmerung						
Widerstand gegen Zertrümmerung von GG	NPD	NPD				1, 3, 4
Anteil gebrochener Oberflächen						3, 4
Affinität von GG zu bitumenhaltigen Bindemitteln						3
Odolnost proti otěru/ ohladitelnosti/ obrusu Abrieb/Brechen						
Widerstand gegen Verschleiß von GG	NPD	NPD				1, 3, 4
Widerstand gegen Polieren GG	NPD	NPD				1, 3
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD				1, 3
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD				1, 3
Zusammensetzung/ Gehalt						
Bestandteile von groben RG	NPD	NPD				1
Chloride (%)	< 0,001	< 0,001				1, 2
Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$				1, 2
Gesamt-Schwefel	S_1	S_1				1
						2
Gehalt an wasserlöslichem Sulfat bei RG	NPD	NPD				1, 2, 4
Bestandteile von natürlichem Gestein, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern – Gehalt von leichten Teilchen (%)	NPD	NPD				1, 2, 4
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (RG)	NPD	NPD				1
Carbonatgehalt von FG für Deckschichten aus Beton	NPD	NPD				1
Raumbeständigkeit						
Raumbeständigkeit – Schwinden infolge Austrocknen	NPD	NPD				1, 3
Bestandteile, die die ... Hochofenstüchschlacken beeinflussen	NPD	NPD				1, 3
Gefährliche Substanzen:						
Gehalt von natürlichem Radionuklid RICHTLINIE 2013/59/EURATOM DES RATES	Bestanden I = 0,46±0,03	Bestanden I = 0,46±0,03				1, 2, 3, 4



Freisetzung von Schwermetallen Freisetzung poly- aromatischer Kohlenstoffe Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	siehe Sicherheitsblatt						1, 2, 3, 4
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit							
Frost- und Tauwiderstand von GG	NPD	NPD					1, 2, 3, 4
Temperaturwechselbeständigkeit							
Alkali-Kieselsäure-Reaktivität (%) ČSN 72 1179	$\Delta n = +0,022$	$\Delta n = +0,022$					1, 2
Ergänzungscharakteristik	0/8 (B)	0/8 (CB)					Anmerkung
Gesteinart	Schotter sand						
Schüttgewicht (Mg/m ³)	1,680	1,660					
Gehalt der Humusteilchen in FG	nicht bestanden (Farbton heller als normal)	nicht bestanden (Farbton heller als normal)					

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ing. Jitka Soukupová

Quality Manager

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Horní Bříza 21.03.2017

Verwendete Abkürzungen: FG – feine Gesteinskörnung;
GG – grobe Gesteinskörnung;
KG – Korngemisch
RG – Recycling Gesteinskörnung